

QaraSeal

Полиуретановый наполнитель швов для стеклопакетов

ТУ 20.30.22-015-01464500-2023

Двухкомпонентный полиуретановый наполнитель швов холодного отверждения для производства стеклопакетов. Специализирован для ручного смешивания и нанесения.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид смеси компонентов	Гомогенная паста черного цвета
Жизнеспособность при $t=23\pm2$ °С, мин	55 ± 15
Твердость по Шору А при $t=23\pm2$ °С через 4 часа, ед. Шора А, не менее	30 ± 5
Твердость по Шору А при $t=23\pm2$ °С через 24 часа, ед. Шора А	35 ± 5
Срок хранения со дня изготовления	6 мес
Характер отрыва от стекла	когезионный
Форма поставки (А+В), кг	31,5 (28,7+2,8) брутто 4,4 (4+0,4) нетто
Вязкость, Па·с: Компонент А, Компонент В	$65 \div 75$ $25 \div 35$

Черный



Оптимальное
время
жизнеспособности



Слабый запах



Удобство
переработки



Высокая
скорость набора
твердости

