

СТИЗ-40

Полисульфидный герметик для стеклопакетов

СТО 019-01464500-2024

Двухкомпонентный полисульфидный герметик холодного отверждения для производства стеклопакетов. Специализирован для нанесения с помощью полуавтоматических и автоматических (роботов) двухкомпонентных экструдеров. Обладает высокой адгезией к стеклу, алюминию.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет: Компонент А, Компонент В, Смесь компонентов (А+В)	светло-бежевый черный черный
Размер частиц в компоненте В, не более	40 мкм
Жизнеспособность при t=23±2 °С, минут	40 ±15
Твердость по Шору А при t=23±2 °С через 4 часа, ед. Шора А, не менее	30
Твердость по Шору А при t=23±2 °С через 24 часа, ед. Шора А	42 ±5
Срок хранения со дня изготовления	6 мес
Вязкость, Па·с: Компонент А, Компонент В	70 ±5 25 ±3
Рекомендованный диапазон температур переработки, °С	от +16 до +30
Форма поставки (А+В), литров	210 (191+19)
Адгезионная прочность к стеклу, мин, не менее	10
Адгезионная способность к алюминиевому сплаву, мин, не менее	10
Условная прочность при разрыве через 7 суток выдержки при t=23±2 °С, МПа	0,7 ±0,1
Относительное удлинение при разрыве через 7 суток выдержки при t=23±2 °С, %, не менее	60
Характер отрыва от стекла и алюминиевого сплава	когезионный
Допустимый интервал соотношений компонентов А:В объемных частей	от 100 :9 до 100 :11

Черный



Высокая
адгезия к стеклу и
алюминиевому сплаву



Соответствует
ГОСТ 32998.4-2014



Минимальная
нагрузка на узлы
оборудования



Высокая
скорость набора
твердости



Слабый запах



Максимальная
производительность
оборудования

