

WISEBULL

Герметик для клееных стеклопакетов на основе полиуретана

СТО 021-01464500-2025

Двухкомпонентный полиуретановый герметик холодного отверждения для производства стеклопакетов. Специализирован для нанесения с помощью полуавтоматических и автоматических (роботов) двухкомпонентных экструдеров.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид смеси компонентов	Гомогенная паста черного цвета
Размер частиц в компоненте В, мкм, не более	40
Жизнеспособность, мин	60 ±20
Твердость по Шору А через 4 часа, ед. Шора А, не менее	30 ±5
Твердость по Шору А через 24 часа, ед. Шора А	42 ±5
Форма поставки (А+В), литров	200 (182+18)
Срок хранения со дня изготовления	6 мес
Вязкость, Па·с: Компонент А, Компонент В	60 ÷ 70 15 ÷ 25
Адгезионная способность к стеклу и алюминиевому сплаву (дистанционной рамке), мин, не менее	10
Условная прочность при разрыве через 7 суток выдержки при температуре (23±2) °С, МПа, не менее	0,3
Относительное удлинение при разрыве через 7 суток выдержки при температуре (23±2) °С, %, не менее	60
Характер отрыва от стекла и алюминиевого сплава	когезионный
Допустимый интервал соотношений компонентов А:В, объемных частей	от 100 : 9 до 100 : 11

Черный



Оптимальное
время
жизнеспособности



Слабый запах



Удобство
переработки



Высокая
скорость набора
твердости

